



HEXOL LA 22 – LA 32 – LA 46

ULEIURI PENTRU LAGĂRE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LA 22 – LA 32 – LA 46 sunt uleiuri pentru lagăre obținute din uleiuri minerale rafinate caracterizate de temperaturi de inflamabilitate ridicate, volatilitate scăzută, temperaturi de curgere scăzute astfel încât să ofere siguranță în funcționare și proprietăți reologice ridicate.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor DIN 51524-1;
- conțin aditivi antioxidanți, anticorozivi și antispumanți;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția mașinilor unelte, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din industria celulozei și hârtiei, siderurgie, construcții de mașini, variatoare de turație precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	22	32	46
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	880	890	895
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	19,8 - 24,2	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6
Punct de inflamabilitate [°C] min	210	215	220
Punct de curgere [°C] max	-15	-15	-25

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☒ 1000L



HEXOL LA 68 – LA 100 – LA 150

ULEIURI PENTRU LAGĂRE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LA 68 – LA 100 – LA 150 sunt uleiuri pentru lagăre obținute din uleiuri minerale rafinate caracterizate de temperaturi de inflamabilitate ridicate, volatilitate scăzută, temperaturi de curgere scăzute astfel încât să ofere siguranță în funcționare și proprietăți reologice ridicate.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor DIN 51524-1;
- conțin aditivi antioxidanți, anticorozivi și antispumanți;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția mașinilor unelte, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din industria celulozei și hârtiei, siderurgie, construcții de mașini, variatoare de turație precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	68	100	150
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	895	905	915
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	61,2 - 74,8	90 - 110	135 - 165
Punct de inflamabilitate [°C] min	225	230	240
Punct de curgere [°C] max	-25	-25	-25

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☒ 1000L